HIGH RED LEAD PRIMER

Mã sản phẩm: 905

Loại sơn..... Sơn chống rỉ cao cấp được sản xuất từ nhựa Alkyd và nhựa đặc biệt phối hợp với bột đỏ chì hàm lượng cao.

Sử dụng..... Dùng làm sơn lót chống rỉ hiệu quả cao cho các kết cấu thép, máy móc và thiết bị công nghiệp.

Đặc tính.....
1. Khô nhanh, độ bám dính cao.
2. Khả năng chịu nước và chịu dầu tuyệt vời.
3. Hiệu quả chống rỉ vượt trội — không bị ảnh hưởng sau 240 giờ ngâm trong dung dịch NaCl 3%.
4. Dễ thi công.

Thông số kỹ thuật .....

Màu sắc	: Màu đỏ cam.	
Độ bóng	: Mờ (Flat).	
Hàm lượng rắn	: ≥ 72% (không bay hơi).	
Độ dày màng sơn	: Ướt: 85µm	Khô: 40 µm.
Độ che phủ lý thuyết	: 45.0 m²/Gal	11.8 m²/L 7.1 m²/Kg.
Hệ sơn đề nghị	: Sơn lót	: • No. 908 Wash Primer.
	: Sơn phủ	: • High Gloss Enamel (Sơn bóng ngoại thất). • Ready-Mixed Paint (Sơn pha sẵn).
Tỷ trọng	: ≥ 1.63 Kg/L.	
Độ che phủ	: ≥ 10 m²/L.	
Độ nhớt (25°C)	: 80-100 KU.	

Dung môi pha loãng..... No.805 Chất pha loãng.

Tỷ lệ pha loãng : 5–10% (tùy theo dụng cụ thi công).

Phương pháp thi công ... Phun, cọ, con lăn.

Thời gian khô ..... Sờ thấy khô: 2 giờ Khô cứng: 6 giờ (25°C).

Thời gian sơn lớp mới ... Tối thiểu 6 giờ.

Thời gian bảo quản..... Tối thiểu 1 năm trong điều kiện bảo quản bình thường.

Lưu ý thi công.....
1. Khuấy đều sơn trước khi sử dụng. Nếu sơn quá đặc, có thể pha loãng bằng dung môi nhưng không vượt quá tỷ lệ cho phép.
2. Bề mặt vật liệu phải được làm sạch hoàn toàn khỏi nước, dầu, rỉ sét, bụi bẩn, muối ăn mòn và các tạp chất khác để đảm bảo khả năng bảo vệ.
3. Tránh thi công khi bề mặt có đọng sương, thời tiết ẩm ướt, hoặc nhiệt độ >40°C hoặc <10°C.
4. Khi thi công nhiều lớp, cần chờ lớp trước khô hoàn toàn trước khi sơn lớp kế tiếp.
5. Lượng sơn thực tế có thể thay đổi tùy hình dạng vật thể và điều kiện thi công.

Ghi chú: Mức độ che phủ thực tế tùy thuộc vào hình dạng, trạng thái, điều kiện môi trường của vật cần sơn.

YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. (VN) CO.,LTD
Lot 219, AMATA Industrial Park, Long Binh Ward, Dong Nai Province. Tel: +84-61-3936740/741 (2 lines)