WHITE OIL PRIMER

Mã sản phẩm: 971

Loại sơn..... Sơn chống rỉ được sản xuất từ nhựa Alkyd, nhựa đặc biệt và bột màu chống rỉ trắng.

Sử dụng..... Dùng làm sơn lót hoặc lớp trung gian cho bề mặt thép sơn màu sáng. Thích hợp cho các kết cấu kim loại, máy móc, khung thép, thiết bị dân dụng và công nghiệp cần lớp lót chống rỉ có màu nhạt.

Đặc tính.....
1. Khô nhanh, độ bám dính cao.
2. Chống nước và chống dầu tốt.
3. Hiệu quả chống rỉ vượt trội.
4. Bề mặt sau khi sơn mịn, đồng đều, thích hợp cho các lớp phủ màu sáng.
5. Dễ thi công.

Thông số kỹ thuật .....

Màu sắc	: Màu trắng.	
Độ bóng	: Mờ (Flat).	
Hàm lượng rắn	: ≥ 60% (không bay hơi).	
Độ dày màng sơn	: Ướt: 90µm	Khô: 40 µm.
Độ che phủ lý thuyết	: 42.0 m²/Gal	11 m²/L 8.8 m²/Kg.
Hệ sơn đề nghị	: Sơn lót	: • No. 908 Wash Primer (SP-01/02).
	Sơn phủ	: • High Gloss Enamel (Sơn bóng ngoại thất).
		• Ready-Mixed Paint (Sơn pha sẵn).
Tỷ trọng	: ≥ 1.25 Kg/L.	
Độ che phủ	: ≥ 5 m²/L.	
Độ nhớt (25°C)	: 75-95 KU.	

Hỗn hợp - Dung môi..... No.805 chất pha loãng.
Tỷ lệ pha loãng : 5–10% (tùy theo dụng cụ thi công).

Phương pháp thi công ... Phun, cọ, con lăn.

Thời gian khô ..... Sờ thấy khô: 2 giờ Khô cứng: 6 giờ (25°C).

Thời gian sơn lớp mới ... Tối thiểu 6 giờ Tối đa 3 tháng.

Thời gian bảo quản..... Tối thiểu 1 năm trong điều kiện bảo quản bình thường.

Lưu ý thi công.....
1. Khuấy đều sơn trước khi sử dụng. Nếu sơn quá đặc, có thể pha loãng bằng dung môi nhưng không vượt quá tỷ lệ cho phép.
2. Bề mặt vật liệu phải được làm sạch hoàn toàn khỏi nước, dầu, rỉ sét, bụi bẩn, muối ăn mòn và các tạp chất khác để đảm bảo khả năng bảo vệ.
3. Tránh thi công khi bề mặt có đọng sương, thời tiết ẩm ướt, hoặc nhiệt độ >40°C hoặc <10°C.
4. Khi thi công nhiều lớp, cần chờ lớp trước khô hoàn toàn trước khi sơn lớp kế tiếp.
5. Lượng sơn thực tế có thể thay đổi tùy hình dạng vật thể và điều kiện thi công.

Ghi chú: Mức độ che phủ thực tế tùy thuộc vào hình dạng, trạng thái, điều kiện môi trường của vật cần sơn.

YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. (VN) CO.,LTD
Lot 219, AMATA Industrial Park, Long Binh Ward, Dong Nai Province. Tel: +84-61-3936740/741 (2 lines)