RAINBOW SELF-PRIMERING TOPCOAT

Mã sản phẩm: 155

Loại sơn..... Sơn Alkyd được pha chế với các chất tạo màng đặc biệt và bột màu chống rỉ thân thiện môi trường, vừa có khả năng chống rỉ vừa làm lớp sơn phủ.

Sử dụng..... Dùng cho kết cấu thép ngoài trời và các chi tiết máy bên trong. Là loại sơn chống rỉ – kiêm sơn phủ, không cần sơn lót truyền thống.

Đặc tính.....
1. Độ bền thời tiết cao, ít phai màu và mất độ bóng.
2. Chứa ion phosphate ba liên kết có khả năng tạo phức mạnh, giúp chống rỉ vượt trội – không cần dùng sơn lót thông thường.
3. Chống ăn mòn tốt trong môi trường nước biển và dầu mỡ.
4. Độ bền thời tiết và khả năng chống mài mòn tốt.
5. Kết hợp hai tính năng trong một – vừa là sơn lót, vừa là sơn phủ.
6. Dễ thi công.

Thông số kỹ thuật .....

Màu sắc	: #36 xám và #41 xanh xám.	
Độ bóng	: ≥ 75%.	
Hàm lượng rắn	: ≥ 60% (không bay hơi).	
Độ dày màng sơn	: Ướt: 80µm	Khô: 35 µm.
Độ che phủ lý thuyết	: 47 m²/Gal 12.5 m²/L	12.5 m²/Kg.
Hệ sơn đề nghị	: Sơn lót (nếu cần)	: • No. 905/906 Red Lead Primer.
		: • No. 908 Wash Primer (SP-01/02).
	: Sơn phủ	: • Sơn phủ gốc dầu hoặc các loại sơn phủ Alkyd.
Tỷ trọng	: ≥ 1.0 Kg/L.	
Độ che phủ	: ≥ 12.5 m²/L.	
Độ nhớt (25°C)	: 70-90 KU.	
Chịu nhiệt	: Liên tục: 80°C	Gián đoạn: 120°C.
Điểm bốc cháy	: 25°C (77°F).	

Dung môi pha loãng..... No.805 Chất pha loãng.

Tỷ lệ pha loãng : 5–10% (tùy theo dụng cụ thi công).

Phương pháp thi công ... Phun, cọ, con lăn.

Thời gian khô ..... Sờ thấy khô: 4 giờ Khô cứng: 16 giờ (25°C).

Thời gian sơn lớp mới ... Tối thiểu 10 giờ.

Thời gian bảo quản..... Tối thiểu 1 năm trong điều kiện bảo quản bình thường.

Lưu ý thi công.....
1. Khuấy đều sơn trước khi sử dụng. Nếu sơn quá đặc, có thể pha loãng bằng dung môi nhưng không vượt quá tỷ lệ cho phép.
2. Bề mặt vật liệu phải được làm sạch khỏi nước, dầu, rỉ sét, bụi bẩn, muối ăn mòn và lớp sơn cũ bong tróc để đảm bảo khả năng bảo vệ.
3. Tránh thi công khi có sương đọng, trời mưa, hoặc khi nhiệt độ >40°C hoặc <10°C.
4. Khi sơn nhiều lớp, cần chờ lớp trước khô hoàn toàn trước khi thi công lớp kế tiếp.
5. Để đạt hiệu quả chống rỉ và độ bền cao, nên thi công hai lớp, đạt độ dày màng khô tối thiểu 70 µm.
6. Lượng sơn tiêu hao thực tế có thể thay đổi tùy theo hình dạng vật thể và điều kiện thi công.

Ghi chú: Mức độ che phủ thực tế tùy thuộc vào hình dạng, trạng thái, điều kiện môi trường của vật cần sơn.

YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. (VN) CO.,LTD
Lot 219, AMATA Industrial Park, Long Binh Ward, Dong Nai Province. Tel: +84-61-3936740/741 (2 lines)