WATER-BASED CATALYZED EPOXY TOPCOAT

Mã sản phẩm: 1030

Loại sơn..... Sơn Epoxy hai thành phần hệ nước, được chế tạo từ nhựa Epoxy gốc nước có độ bền thời tiết và kháng hóa chất cao, kết hợp bột màu và chất độn chọn lọc.

Sử dụng..... Dùng cho các công trình yêu cầu khả năng chống ô nhiễm, không độc hại, bền thời tiết và kháng hóa chất, như: Nhà máy thực phẩm, nhà máy hóa dầu, bệnh viện, bề mặt xi măng, kết cấu thép trong nhà và ngoài trời cần bảo vệ và trang trí.

Đặc tính.....
1. Khả năng chống ô nhiễm vượt trội.
2. Độ bền thời tiết cao, ít bị phấn hóa.
3. Kháng hóa chất và dung môi.
4. Sử dụng nước làm dung môi pha loãng, an toàn, không cháy, không độc hại.

Thông số kỹ thuật .....

Màu sắc	: Trắng hoặc các màu.
Độ bóng	: ≥ 55% (Màu nhạt).
Hàm lượng rắn	: ≥ 45% (hỗn hợp, không bay hơi).
Độ dày màng sơn	: Ướt: 100 µm Khô: 40 µm.
Độ che phủ lý thuyết	: 37.8 m²/Gal 10.0 m²/L.
Hệ sơn đề nghị	: Sơn lót : Bề mặt xi măng :

- No.467 Sơn lót chông thấm (Khuyến nghị kết hợp với phụ gia tăng bám dính No.467AD để đạt hiệu quả tối ưu)
- No.420 Sơn lót chuyên dụng cho sơn đàn hồi.
- No.1030CP Sơn lót epoxy gốc nước trong suốt.
- No.1035 – Sơn lót epoxy gốc nước chống rỉ.

Bề mặt kim loại :

- No.500P – Sơn phủ kim loại gốc nước
- No.1011 (75 µm), No.1075 (100 µm), No.1030 (40 µm).

Tỷ trọng	: ≥ 1.05 Kg/L (hỗn hợp).
Độ nhớt (25°C)	: 75 – 90KU (hỗn hợp).

Hỗn hợp - Dung môi..... Nước sạch.

Tỷ lệ pha loãng	: 0-5% (không bao gồm rửa dụng cụ).
Tỷ lệ hỗn hợp	: Theo hướng dẫn trên nhãn bao bì.
Thời gian sử dụng	: 24 giờ (sau khi pha, 25°C).

Phương pháp thi công ... Phun, cọ, con lăn.

Thời gian khô ..... Sờ thấy khô: 2 giờ Khô cứng: 10 giờ Cứng hoàn toàn: 14 ngày (25°C).

Thời gian sơn lớp mới ... Tối thiểu 18 giờ.

Thời gian bảo quản..... Tối thiểu 3 năm trong điều kiện bảo quản khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

Lưu ý thi công.....
1. Chất chính và chất đông cứng phải được trộn đúng tỷ lệ và khuấy đều trước khi sử dụng.
2. Bề mặt vật liệu phải được làm sạch hoàn toàn khỏi nước, dầu, bụi, rỉ sét và muối ăn mòn.
3. Không thi công khi trời mưa hoặc độ ẩm tương đối > 85%, đặc biệt khi bề mặt còn ẩm phải đảm bảo khô hoàn toàn.
4. Sản phẩm không có hiện tượng keo hóa rõ rệt, tuy nhiên nên sử dụng hết trong thời gian cho phép.
5. Lượng sơn thực tế có thể thay đổi tùy hình dạng vật thể và điều kiện thi công.

Ghi chú: Mức độ che phủ thực tế tùy thuộc vào hình dạng, trạng thái, điều kiện môi trường của vật cần sơn.

YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. (VN) CO.,LTD
Lot 219, AMATA Industrial Park, Long Binh Ward, Dong Nai Province. Tel: +84-61-3936740/741 (2 lines)