EPOXY M.I.O. ANTI-CORROSIVE PRIMER

Mã sản phẩm: 1050 (EP-20)

Loại sơn..... Sơn lót Epoxy hai thành phần chống rỉ cao cấp, được chế tạo từ nhựa Epoxy, chất đông cứng, kết hợp với bột màu mica oxide sắt (M.I.O.) và bột nhôm tinh luyện.

Sử dụng..... Dùng làm sơn lót trung gian chống ăn mòn và chống rỉ cho các kết cấu thép như cầu, kênh dẫn nước, thiết bị nhà máy, bồn chứa, v.v.

Đặc tính.....
1. Màng sơn cứng chắc, độ bám dính cao.
2. Khả năng chịu nước, nước biển, dầu, chống rỉ và chịu mài mòn vượt trội.
3. Khả năng chống tia cực tím (UV) xuất sắc.

Thông số kỹ thuật .....

Màu sắc	: Đỏ bạc, xám, xám bạc, nâu.	
Độ bóng	: Mờ.	
Hàm lượng rắn	: ≥ 65% (không bay hơi).	
Độ dày màng sơn	: Ướt: 200 µm	Khô: 130 µm.
Độ che phủ lý thuyết	: 18.9 m²/Gal	5.0 m²/L 3.57 m²/Kg.
Hệ sơn đề nghị	: Sơn lót	: • Các loại sơn lót Epoxy. • No.1011 (IZ-01).
	Sơn phủ	: • Epoxy Topcoat (EP-04). • PU Coating (UP-04). • Chlorinated Rubber Paint. • Vinyl.
Tỷ trọng	: ≥ 1.4 Kg/L (hỗn hợp).	
Độ che phủ	: ≥ 10 m²/L (hỗn hợp).	
Độ nhớt (25°C)	: 75 – 95 KU (hỗn hợp).	

Hỗn hợp - Dung môi..... No.1005 Epoxy Thinner (SP-12).

Tỷ lệ pha loãng	: 5-10% (không bao gồm dung môi rửa dụng cụ).
Tỷ lệ hỗn hợp	: Chất chính : Chất đông cứng = 91 : 9 (theo trọng lượng).
Thời gian sử dụng	: 8 giờ (sau khi pha, 25°C).

Phương pháp thi công ... Phun chân không, cọ.

Thời gian khô ..... Sờ thấy khô: 1.5 giờ Khô cứng: 6 giờ Cứng hoàn toàn: 7 ngày (25°C).

Thời gian sơn lớp mới ... Tối thiểu 16 giờ Tối đa 90 ngày (25°C).

Thời gian bảo quản..... Tối thiểu 1 năm trong điều kiện bảo quản khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

Lưu ý thi công.....
1. Chất chính và chất đông cứng phải được trộn đúng tỷ lệ và khuấy đều trước khi sử dụng.
2. Bề mặt vật liệu phải được làm sạch hoàn toàn khỏi nước, dầu, bụi, rỉ sét và muối ăn mòn.
3. Không thi công khi trời mưa hoặc độ ẩm tương đối > 85%, đặc biệt khi bề mặt còn ẩm phải đảm bảo khô hoàn toàn.
4. Làm sạch dụng cụ ngay sau khi thi công để tránh sơn khô bám cứng.
5. Khi thi công trong bồn, bể hoặc khoang kín, cần đảm bảo thông gió đầy đủ.
6. Lượng sơn thực tế có thể thay đổi tùy hình dạng vật thể và điều kiện thi công.

Ghi chú: Mức độ che phủ thực tế tùy thuộc vào hình dạng, trạng thái, điều kiện môi trường của vật cần sơn.

YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. (VN) CO.,LTD
Lot 219, AMATA Industrial Park, Long Binh Ward, Dong Nai Province. Tel: +84-61-3936740/741 (2 lines)